

Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 23, Nutzschrift 0,30 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen elastischen Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Plankenform, Verlegemuster Plankenverband, Plankenformat ca. 228,6 – 1524 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Oberflächenvergröberung aus Polyurethan (PUR), phthalatfrei und emissionsarm (Emissionsklasse A+), CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Gesamtdicke: ca. 2,0 mm (Richtwert, EN ISO 24346)
Nutzschicht: $\geq 0,30$ mm (EN ISO 24340)
Nutzungsklasse: mindestens 23 (EN ISO 10874)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung: mindestens R10 (DIN 51130)
Trittschallverbesserung: ≥ 6 dB (I^{nl} , EN ISO 717-2)
Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)
Fußbodenheizung: geeignet
Oberflächenvergröberung: keramisch verstärkte Polyurethan-Versiegelung (PUR)
Fleck-/Chemikalienbeständigkeit: bestanden (EN ISO 26987)
Emissionsklasse: mindestens A+

Untergrundvorbereitung und Verlegung nach $\ddot{A}$ -NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung.
Klebstoff, Hersteller/Typ: vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Home 30 Classic XL Dryback' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen):

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt $\ddot{A}$ Technische Daten als Mindestanforderungen) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen (Prüfzeugnisse/Datenblatt).

Menge: m^2
Einheitspreis (EP) netto: $\text{â‚¬}/\text{m}^2$
Gesamtpreis (GP) netto: â‚¬

Normenstand: 26.06.2026 $\ddot{A}$ Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische Prüfung obliegt dem Planer. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.