Tennis-Kunstrasen getuftet, PE fibrilliert, PolhÃ¶he 15 mm

Liefern und verlegen eines getufteten, quarzsandverfÃ¼llten Kunstrasens in Rollenware fÃ¼r TennisplÃ¤tze. RÃ¼cken mit AblauflÃ¶chern fÃ¼r die FlÃ¤chenentwÃ¤sserung.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Polmaterial: 100 % Polyethylen (PE), fibrilliertes Garn, glatt
PolhÃ¶he: 15 mm Â± 10 % (Richtwert)
Polgewicht: â‰¥ 1370 g/mÂ² (ISO 8543)
WasserdurchlÃ¤ssigkeit: â‰¥ 60 l/(minÂ·mÂ²)
UV-StabilitÃ¤t: Polfasern und TrÃ¤ger UV-stabilisiert
Spielgeschwindigkeit: ITF Court Pace Kategorie 4 (mittelschnell), ITF-klassifiziert

Verlegung nach Verlegeanleitung des Belagherstellers. Bahnen lose verlegt, Polrichtung gleichlaufend, StÃ¶ÃŸe mit Nahtband und Klebstoff verklebt. VerfÃ¼llung mit gerundetem Quarzsand, KÃ¶rnung 0,5 bis 1,0 mm, ca. 19 kg/mÂ² (Richtwert, Menge nach Herstellerangabe), eingebÃ¼rstet. Verschnitt aus Rollenbreite und FlÃ¤chenzuschnitt ist einzukalkulieren.
Nahtband und Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Condor Matchpoint 15' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com

Normenstand: 07.10.2026 â€” Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische PrÃ¼fung obliegt dem Planer. MaÃŸgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.