Teppichfliese getuftet, Schlinge, Polyamid, NK 33

Liefern und verlegen eines textilen Bodenbelags nach EN 1307 in Fliesenform, getuftet, OberflÃ¤che Schlinge (ISO 2424). Fliesenformat ca. 50 Ã— 50 cm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulÃ¤ssig). CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Polmaterial: 100 % Polyamid (PA)
Polnutzschichtgewicht: â‰¥ 227 g/mÂ² (EN ISO 8543)
Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN 1307)
Stuhlrolleneignung: fÃ¼r dauernde Nutzung (EN 1307; PrÃ¼fung EN 985 bzw. EN ISO 4918)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Trittschallverbesserung: â‰¥ 19 dB (Î”Lw, EN ISO 717-2)

Verlegung nach Ã–NORM B 2236 (DE: DIN 18365); Verlegung lose mit stuhlrollengeeigneter Fixierung (haftfixiert).
Verlegerichtung: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ (monolithisch, Schachbrett oder Versatz; nach Wahl AG)
Fixierung, Hersteller/Typ: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Associated Weavers Maverick Mantra Tile' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com

Normenstand: 07.10.2026 â€“ Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische PrÃ¼fung obliegt dem Planer. MaÃŸgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.