PVC-Bahn homogen, ableitfÃ¤hig, NK 34, Dicke 2,0 mm

Liefern und verlegen eines homogenen, elektrisch ableitfÃ¤higen elastischen Bodenbelags aus PVC nach EN ISO 10581 als Bahnenware. CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Gesamtdicke: â‰¥ 2,0 mm (EN ISO 24346)
Nutzungsklasse: mindestens 34 (Gewerbe, sehr starke Beanspruchung; EN ISO 10874)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)
Elektrischer Widerstand: â‰¤ 1 Ã— 10â¸ Î© (EN 1081)
OberflÃ¤chenvergÃ¼tung: Polyurethan-Versiegelung (PUR)

Verlegung nach Ã–NORM B 2236 (DE: DIN 18365); Bahnenware vollflÃ¤chig verklebt als ableitfÃ¤higes Verlegesystem nach Herstellerangabe. NÃ¤hte auffrÃ¤sen und mit farblich passender, belagskonformer SchweiÃŸschnur (Ã˜ 4 mm) thermisch verschweiÃŸen. Anschluss an den Potentialausgleich durch eine Elektrofachkraft.
LeitfÃ¤higer Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Fatra Garis HSD' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com

Normenstand: 04.11.2026 â€“ Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische PrÃ¼fung obliegt dem Planer. MaÃŸgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.