PVC-Fliese homogen, leitfÃ¤hig, NK 32, Dicke 1,7 mm

Liefern und verlegen eines homogenen, elektrisch leitfÃ¤higen elastischen Bodenbelags aus PVC nach EN ISO 10581 als Fliesenware, Format ca. 608 Ã— 608 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulÃ¤ssig). CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Gesamtdicke: â‰¥ 1,7 mm (EN ISO 24346)
Nutzungsklasse: mindestens 32 (Gewerbe, normale Beanspruchung; EN ISO 10874)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)
Elektrischer Widerstand: â‰¤ 1 Ã— 10â¶ Î© (EN 1081)

Verlegung nach Ã–NORM B 2236 (DE: DIN 18365); Fliesenware vollflÃ¤chig verklebt als leitfÃ¤higes Verlegesystem nach Herstellerangabe. Fugen auffrÃ¤sen und mit farblich passender, belagskonformer SchweiÃŸschnur (Ã˜ 4 mm) thermisch verschweiÃŸen. Anschluss an den Potentialausgleich durch eine Elektrofachkraft.
LeitfÃ¤higer Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Fatra Elektrostatik' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com

Normenstand: 04.11.2026 â€” Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische PrÃ¼fung obliegt dem Planer. MaÃŸgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.